



PALSUN

THERMOFORMEN - BEARBEITEN - DRUCKEN

PALSUN-Polycarbonatplatten sind so durchsichtig wie Glas, dabei aber 200-mal stärker und zweimal leichter. Die PALSUN-Platten sind so konzipiert, dass sie UV-beständig sind und vor den schädlichen Auswirkungen der Strahlen schützen, aber auch den Wärmeeffekt reduzieren. Diese Platten können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. als Werbetafeln, Akustikplatten, Schutzglas, Gebäudefenster, Windschutzscheiben von Autos...



INFORMATIONEN FÜR

Dekorateure
Werbetechniker
Digitaldruckereien
Designagenturen
und Werbeagenturen
aussteller
Hersteller von Messeständen
von Messen und Ausstellungen
POS-Dekorateur
Schilderhersteller
Modellbauer
Prototypenbauer



Tafeln



Displays



UV-beständige Trennwände



Digitaler Druck



Schutzscheiben



Kaschieren von Fotos



Schilder



Paneele für Pergolen



Stände auf Messen



Bushaltestellen



Lärmschutzwände



Schutzvisiere

Technische Daten

Eigenschaften	Testmethode	Einheit	Wert
Dichte	D-792	g/cm ³	~ 1.20
Widerstand gegen Verformung	D-638	MPa	~ 65
Bruchfestigkeit	D-638	MPa	~ 60
Bruchdehnung	D-638	%	>90
Elastizitätsmodul	D-638	MPa	~ 2'300
Betriebstemperatur		°C	-50 + 100
Linearer Ausdehnungskoeffizient	D-696	cm/cm °C	0.065
Biegefestigkeit	D-790	MPa	100
Rockwell-Härte	D-785	R Scale	125R
Akustische Isolierung			Gut
Kaschieren			Sehr gut
Falten			Sehr gut
Thermoformen			Sehr gut
Feuerklasse	EN13501 NFP 92-501 (F)		B, s1,d0 M2



BEARBEITUNG

Können gesägt werden, gefräst, gebohrt werden, perforiert, geschnitten, wasserstrahlgeschnitten, geschraubt werden.



FORMEN

Können tiefgezogen und drapiert, kalt gefaltet werden, gebogen, gestanzt werden, unter Druck geformt, warmgeformt werden,



DRUCKEN LACKIEREN KASCHIEREN

Digitaldruck, Siebdruck, Acrylfarben
2-Komponentenfarben, gängige Kunstfarben.

Plattendicke

1 mm

1.50 mm

2 - 3 - 4 mm

4.50 mm

5 - 6 mm

8 - 10 - 12 mm

Abmessungen

Abmessungen

1220 x 2440 mm

1250 x 2440 mm

2050 x 3050 mm

2450 x 3050 mm